

TEGLTAGE – Understrygning – Overstrygning / forskelling

- Demonstration



Gammelt understrøget tag, delvis forskellet.



Ny pæn understrygning.

Det er en gammel tradition og teknik af tætte tegltage med mørtel, og fastlægge kanter og rygninger med mørtel.

Det bliver dog i dag sjældnere og sjældnere at understryge et tegltag, fordi der oplægges tætte undertage, medens forskelling ved fastmuring af kanter og rygninger stadig er almindeligt og nødvendigt.

På især kirker og fredede huse forlanges der meget ofte understrygning af tagene.

Det kræver håndelag og omhyggelighed i sammenhæng med et godt mørtelmateriale.

Understrygning

En understrygning:

- skal være tæt for regn og fygese,ne,
- må ikke kunne ses/komme ud på tagflade – det fanger regn, og ser grimt ud,
- skal være "smidig" – dvs. ikke for hård/stærk – der er risiko for knækninger og det er vanskeligt at vedligeholde,
- skal helst påføres i gråvejr/let regn – for at undgå for hurtig optørring/dårlig hærkning,

Mørtlen:

- kan være en ren fed kalkmørtel, 1:2½-3 0-4 mm gerne en læskemørtel
- kan være en kalkmørtel tilsat hydraulisk kalk KKh, 50/50/575 – 0-4
- skal/kan indeholde "fæhår" eller andet armeringsmateriale

Forskelling – påmuring af rygninger.

Forskelling er tætning af tagsten udefra – må udføres, hvor der ikke kan understryges indefra.

Forskellingen:

- skal være tæt for regn og fygese,ne,
- må ikke komme for langt ud på tagfladen – fanger regn, og ser grimt ud,
- skal beskæres langs kanter og tagsten.

Mørtlen

- skal være frostbestandig / stærk, fx KKh 20/80/475 - 0-2 / 0-4 mm.– alternativt tilsvarende KC-mørtel.
- til rygninger anvendes med fordel en KC 50/50/750

Se mere her:

<http://www.kulturarv.dk/information-om-bygningsbevaring/tage/tegltag-med-vingesten/>
<http://www.klikethaandvaerk.dk/Tagarbejder/Sider/Forskelling.aspx>